

Mitex FDA - Beschichtungen



ANWENDUNGEN

- 🌐 Für die Anwendung von Walzenbeschichtungen die eine FDA – Zertifizierung erfordern, etwa in Folienindustrie, Lebensmittelindustrie oder Pharmazeutischer Industrie
- 🌐 Für Kurzen indirekter oder direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- 🌐 Für Kurzen indirekten oder direkten Kontakt mit Hygieneartikeln

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- 🌐 Spitzentemperaturbelastbarkeit bis 110 °C bzw. 140 °C
- 🌐 Ausgelegt für hohe Maschinengeschwindigkeiten
- 🌐 Ausgezeichnete Schleifbarkeit
- 🌐 Sehr gute Formstabilität
- 🌐 In verschiedenen anwendungsspezifischen Härteabstufungen lieferbar
- 🌐 In verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich, z.B. fein poliert oder fein und gezielt strukturiert
- 🌐 In antistatischer und bei einzelnen Werkstoffen in elektrisch leitfähiger Ausführung lieferbar

BEMERKUNGEN

Bezüglich möglicher Ausführungen sprechen Sie bitte unsere Verkaufsmitarbeiter oder unseren technischen Service an.

This information and our technical advice – whether verbal, in writing or by way of trials – is given in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. Our advice does not release you from the obligation to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended processes and uses. The application, use and processing of our products and the products manufactured by you on the basis of our technical advice are beyond our control, and therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sales and Delivery.